
X-Grip

Especificaciones técnicas



tratamiento antideslizante Pro para baldosas, gres porcelánico, piedras, granitos y mosaico cerámico. Aumenta el grip superficial de los pavimentos favoreciendo el drenaje del agua.

Descripción

X-grip es un tratamiento anti-deslizante base agua para materiales silíceos. Actúa de modo selectivo en la micro-textura del material creando pequeñas vías de junta para el agua contribuyendo al drenaje de la misma y aumentando así la fricción superficial.

Rendimiento

Producto a base de agua
Confiere un efecto antideslizante extremadamente duradero en el tiempo
No forma películas ni deja residuos
No necesita mantenimiento periódico

Empleos

Indicado para uso interior y exterior sobre todos los materiales silíceos como baldosas, gres porcelánico, piedras, granitos, cuarzos recompuestos y mosaicos cerámicos.

Especificaciones del producto

Aspecto	Líquido
Color	Ambarino
Olor	Cítrico
Partida arancelaria	28111980
Tiempo de conservación	24 meses en los envases originales alejados de fuentes de calor y protegidos contra la

exposición directa a la luz. No exponer al hielo.

Especificaciones para la aplicación

Tiempo de tratamiento	15 - 60 minutos
Inflamabilidad	NO
pH	1,0 - 2,0
Peso específico	1,04 kg/l
Aplicación	Brocha, rodillo, pulverizador o vellón
Temperaturas de aplicación admitidas	De +5°C a +35°C
Consumo	15 - 20 m ² /l

Aplicación

Agitar bien antes de usar.

En función de la amplia gama de materiales sobre los cuales podría ser necesario realizar un tratamiento antideslizante, que difieren uno de otro por composición, resistencia y dureza superficial, con el fin de obtener un resultado excelente desde el punto de vista del grado de antideslizante sin alterar la estética original de soporte, es necesario realizar una prueba preliminar con el fin de identificar el tiempo de contacto más idóneo entre la superficie y X-Grip

El test debe efectuarse antes de proceder con la aplicación del tratamiento sobre toda la superficie, sobre una muestra de material no colocado o en una sección no a la vista.

Indicativamente, los tiempos de contacto más idóneos son los siguientes:

- Cerámica y gres porcelánico: entre 10 y 40 minutos.
- Klinker y aglomerados a base de cuarzo: entre 30 y 60 minutos.
- Granitos: entre 60 y 90 minutos.

Aplicar una buena cantidad de producto puro sobre la superficie mediante brocha, rodillo, pulverizador, vellón.

Dejar actuar el producto durante el tiempo necesario, de 15 a 60 minutos aproximadamente, antes de retirarlo.

Durante este lapso de tiempo mantener constantemente y uniformemente mojada la superficie con el producto.

Después de haber removido el exceso, al finalizar el lapso de tiempo individuado, enjuagar muy bien con agua para alejar los residuos antes de comprobar el resultado obtenido.

El test de deslizamiento debe ser efectuado sobre la superficies mojada.

Advertencias

Aplicar el producto con temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C

Efectuar una prueba preventiva sobre una zona no a la vista o sobre material no colocado, si no se conoce el material o se tienen dudas respecto a los tiempos correctos

Antes de utilizar el producto proteger puertas, cerramientos, juntas de goma, muebles, grifería, perfiles metálicos o en PVC y todas las superficies que podrían sufrir daños debido al contacto directo con los detergentes

Aplicar el producto solamente sobre superficies perfectamente limpias y secas

No utilizar en combinación con otros productos químicos

No aplicar bajo el sol fuerte

No aplicar el producto sobre superficies mojadas o recalentadas

En el caso de pérdidas accidentales, absorber el producto con soporte absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y lanzar en el contenedor adecuado

No utilizar el producto para aplicaciones no especificadas en esta ficha

técnica

Para más información ponerse en contacto con el Servicio Técnico Clientes Litokol al número +39-0522-622811 o a través de customercare@litokol.com.

Información sobre la seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos consultar la última versión de la Ficha Datos de Seguridad, disponible en el sitio www.litokol.com
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Notas legales

La información y las indicaciones incluidas en esta ficha técnica, fueron redactadas en base a nuestra mejor experiencia.
Sin embargo, no pudiendo intervenir directamente en las condiciones de las obras y la ejecución de los trabajos, estas representan indicaciones de carácter general que no vinculan de ninguna manera a nuestra Sociedad.
Por lo tanto, se aconseja efectuar una prueba previa a fin de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto, en todo caso, quien decide utilizarlo deberá establecer si éste resulta idóneo o no para el uso previsto y, de todos modos, asumirá la plena responsabilidad procedente de su uso.
Consultar siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio www.litokol.com

Ficha **n. 420**
Revisión **n. 0**
Fecha: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com