
X-Tone Satin

Spécifications techniques



Protecteur de tonalité à base d'eau avec effet satiné contrôlé. Ravive délicatement le ton des surfaces carrelées et pierres naturelles en évitant les excès de brillance.

Description produit X-Tone Satin est un imprégnant protecteur anti-tache et anti-salissure à effet satiné contrôlé à base d'eau, utilisé pour intensifier légèrement la couleur des revêtements carrelages structurés ou en pierre naturelle en évitant les excès de brillance. Les matériaux traités sont protégés de l'huile, graisse, saleté, boissons, etc. L'application facilite l'entretien ordinaire et réduit le frottement superficiel tout en empêchant à la saleté de pénétrer. Le produit résiste aux rayons UV et peut par conséquent être utilisé sur des surfaces intérieures et extérieures sur un matériau sec.

Performance Indiqué pour les applications en intérieur et en extérieur
Fait ressortir le ton et la couleur des surfaces sur lesquelles il est appliqué
Résiste aux rayons UV et aux intempéries
Ne crée pas de pellicule superficielle
Grande capacité de pénétration
Excellentes propriétés anti-taches et anti-saleté
Produit à base d'eau exempté des classifications de danger pour le transport

Utilisations Indiqué pour le traitement des surfaces absorbantes moyennes à

élevées et des matériaux bruts, structurés ou bouchardés tels que les pierres naturelles même antiques, les cailloux et les surfaces rugueuses. Le produit sèche après quelques heures et garantit une excellente durée sans produire de film superficiel.

Spécifications de produit

Aspect	Liquide
Couleur	Bianco
Odeur	Léger
Position douanière	3824100010
Emballage responsable	Flacons en plastique recyclé de 1 l
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition directe à la lumière.

Spécifications pour l'application

Temps de traitement	5 -10 minutes
pH	8 - 9
Poids spécifique	1,00 kg/l
Application	Pinceau, rouleau ou mouilleur
Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Consommation	10 - 15 m ² /l

Application

Bien agiter avant l'emploi.
Sur les surfaces propres et sèches, appliquer au pinceau, au rouleau ou mouilleur, une couche fine et uniforme de produit pur.
Éviter de laisser des excès superficiels de produit en les distribuant uniformément et laisser sécher.
Attendre au moins 2-3 heures depuis la première couche pour en appliquer une autre avec la même méthode.
Attendre 4-6 heures depuis l'application de la dernière couche avant d'ouvrir le passage.

Mises en garde

Appliquer avec des températures comprises entre +5°C et +35°C
Appliquer uniquement sur des surfaces parfaitement propres et sèches et non surchauffées
Ne pas utiliser sur des surfaces à la finition brillante, lisse ou polie
En cas d'application sur des surfaces fraîchement posées ou enduites, attendre la maturation complète de la colle et du mastic.
Avant de procéder à l'application, il est conseillé d'effectuer un test préalable sur une portion de matériel pour déterminer la compatibilité avec l'utilisation prévue
Ne pas utiliser pour des applications non signalées dans cette fiche technique
Pour plus d'informations, contacter le Service Technique Clients Litokol au numéro +39-0522-622811 ou via customercare@litokol.com

Informations sur la

Pour une utilisation sûre de nos produits, se référer à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité, disponible sur le site

sécurité

www.litokol.com

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

Notes légales

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Société.

Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assument toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche **n. 418**
Révision **n. 0**
Date: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com