
OTTO Agente lisciante X-GLM

Spécifications techniques



AGENT LISSEUR. CONVIENT AU MARBRE, AU GRANIT ET AUX PIERRES NATURELLES.

Description du produit

Agent lissant pour le lissage de surface des mastics à base de silicone, de polyuréthane et de polymère hybride MS.

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
 - Spécialement conçu pour les types de marbre et de pierre naturelle délicats
 - N'abîme pas la peau grâce à ses principes actifs testés dermatologiquement
 - Préserve la brillance de la surface du mastic
 - Les pigments colorés ne sont pas éliminés par le mastic sous l'action de l'eau
-

CONDITIONNEMENT Flacon de 250 ml - Boîtes de 15 pièces

DOMAINES D'APPLICATION

Idéal pour le lissage de surface des produits d'étanchéité sur les carreaux de céramique, le grès cérame et les mosaïques en verre.
Idéal pour le lissage de surface des mastics sur le marbre et les pierres naturelles.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les surfaces à coller et à sceller doivent être propres et il convient d'éliminer toute substance étrangère susceptible de compromettre l'adhérence, telle que les agents de démoulage, les conservateurs, les graisses, les huiles, les poussières, l'eau, les résidus d'anciens colles ou mastics.

Nettoyage des surfaces non poreuses : nettoyer avec OTTO Cleaner T (temps de séchage d'environ 1 minute) et un chiffon propre non pelucheux.

Nettoyage des surfaces poreuses : nettoyer les surfaces mécaniquement, par exemple avec une brosse en acier ou un disque abrasif, afin d'éliminer les particules libres.

APPLICATION

Le produit de lissage ne doit pas laisser de traces ni sécher sur le joint de mastic ou sur les surfaces adjacentes, car les résidus secs peuvent altérer l'aspect visuel (taches mates/claires).

Si vous utilisez le produit lissant, il est nécessaire d'éliminer les traînées aqueuses qui se sont formées immédiatement après l'étanchéification.

Si le nettoyage n'est effectué que plus tard, il est possible que des stries permanentes subsistent.

En général, il est conseillé d'utiliser le lisseur avec parcimonie ; ainsi, par exemple, humidifier très légèrement les outils de lissage ou appliquer le lisseur de manière ciblée à l'aide d'un pinceau propre sur la surface du mastic.

Les résidus de l'enduit lissant doivent être éliminés à l'eau claire avant qu'ils ne sèchent.

Sur les pierres naturelles très délicates (par exemple Nero Impala ou Nero Assoluto), il est possible que l'utilisation de l'agent lissant silicone pour marbre OTTO Agente lisciante X-GLM ou d'autres types d'agents lissants provoque des taches et des décolorations impossibles à éliminer avec les produits nettoyants disponibles dans le commerce.

Pour le lissage des teintes mates avec l'agent de lissage pour marbre OTTO X-GLM, il faut tenir compte du fait que le joint ne doit être traité qu'une seule fois à l'aide d'un outil de lissage préalablement trempé dans l'agent de lissage, car plus la surface est traitée fréquemment avec l'agent de lissage, plus l'effet mat s'estompe et plus le joint devient brillant.

Avant utilisation, vérifier la compatibilité du produit avec les surfaces adjacentes, comme par exemple le bois.

Compte tenu du grand nombre de facteurs influençant la mise en œuvre et l'application du produit, l'utilisateur doit toujours effectuer un essai préalable de mise en œuvre et d'application.

MISES EN GARDE

- Appliquer le produit à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C
 - Dans les climats chauds, conserver les sacs de produit dans un lieu frais et à l'abri du soleil avant l'utilisation
 - Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique
 - En cas de doute, contacter le Bureau d'assistance technique Litokol S.p.A.
-

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Aspect	Liquide transparent
Code douanier	34022090
Durée de conservation	12 mois dans l'emballage d'origine, dans un endroit sec. Craint le gel.

DONNÉES D'APPLICATION

Rapport de mélange	Le produit est prêt à l'emploi et ne demande aucune préparation.
Rapport de dilution avec de l'eau	À utiliser pur uniquement.
Températures d'application autorisées	De 0 °C à +35 °C
Nettoyage du matériel	À l'eau lorsque le produit est frais. Mécaniquement lorsque le produit est durci.
Consommation	50 g/m ²

REMARQUES

Données relevées à une température de +23 °C, 50 % d'humidité relative et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier.

Fiche technique n° **851**
Révision n° **0**
Date: **Mars 2021**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com