Litogap
Spécifications techniques

CORDON EN POLYÉTHYLÈNE EXPANSÉ À CELLULES FERMÉES POUR JOINTS DE DILATATION.

Description du produit

Cordon en polyéthylène expansé à cellules fermées, disponible en différents diamètres, de couleur grise. Le produit présente les caractéristiques suivantes.

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Totalement imperméable à l'eau
- Conserve ses caractéristiques inchangées au fil du temps
- Excellent support pour les mastics élastomères grâce à son extrême élasticité
- La surface antiadhésive permet l'écoulement des mastics élastomères

CONDITIONNEMENT

Ø 6 mm – Rouleaux de 100 m
Ø 10 mm – Rouleaux de 100 m
Ø 15 mm – Rouleaux de 100 m
Ø 20 mm – Rouleaux de 50 m
Ø 25 mm – Rouleaux de 50 m
Ø 30 mm – Rouleaux de 25 m

UTILISATION

Convient au remplissage des joints de surfaces carrelées horizontales ou verticales, en intérieur comme en extérieur, avant l'application de

PRÉVUE

mastics élastomères.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être propres, secs, solides, compacts, sans crevasses ni fissures, suffisamment durcis et sans remontées d'humidité.
Il est recommandé de procéder à un nettoyage préalable à l'aide d'un aspirateur muni d'un embout de section appropriée.

APPLICATION

Le diamètre du cordon de Litogap doit être supérieur de quelques millimètres à la largeur du joint.
Le cordon en Litogap, d'un diamètre approprié, est inséré dans le joint par une légère pression jusqu'à la profondeur prévue (normalement au même niveau que la surface du support).
Le joint est ensuite rempli avec le mastic élastomère approprié, à choisir parmi la gamme Litokol.

MISES EN GARDE

- Le dimensionnement des joints est défini en fonction de l'usage prévu de la surface carrelée, de son emplacement et des mouvements attendus
- Le cordon de Litogap doit toujours avoir un diamètre supérieur de quelques millimètres à la largeur du joint
- Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique
- En cas de doute, contacter le Bureau d'assistance technique Litokol S.p.A.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Conformément à la réglementation européenne en vigueur (règlement 1907/2006/CE - REACH), le produit est considéré comme un article et ne nécessite pas de fiche de données de sécurité.
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Couleur	Gris
Code douanier	39211900
Allongement à la rupture longitudinale (ISO 1926)	69%
Résistance à la traction longitudinale (ISO 1926)	201 kPa
Poids spécifique	0,03 kg/dm^3
Température de mise en œuvre	De -40 °C à +80 °C
Absorption d'eau	Null
Durée de conservation	Durée de conservation illimitée dans l'emballage d'origine, dans un endroit sec

REMARQUES

Données relevées à une température de +23 °C, 50 % d'humidité

relative et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier.

Fiche technique **n° 518**
Révision **n° 1**
Date: **Janvier 2021**

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com