
OTTO Primer 1218

Spécifications techniques



APPRÊT SILICONE POUR CONDITIONS D'HUMIDITÉ CONSTANTE.

Description du produit

Apprêt destiné à améliorer l'adhérence des mastics et des colles dans des conditions d'humidité constante.

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Apprêt destiné à améliorer l'adhérence sur les matériaux absorbants et minéraux soumis à une humidité constante
- Convient aux applications intérieures et extérieures, au sol et sur les murs, même dans des conditions d'utilisation difficiles
- Temps de séchage > 60 minutes

CONDITIONNEMENT

Flacon en aluminium de 100 ml - Boîtes de 15 pièces

DOMAINES D'APPLICATION

Pour le silicone adapté aux aliments et à l'eau potable Ottoseal S27 sur des supports en céramique non émaillés.
Pour les silicones pour pierre naturelle Ottoseal S70 et S140.
Amélioration de l'adhérence de l'Ottoseal M350 sur le béton et le crépi.
Pour le silicone pour piscines Ottoseal S18 sur des matériaux à base minérale (par ex. béton, mortier, mortier de jointoiement) et la céramique.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les surfaces à sceller ou à coller doivent être parfaitement propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse, d'huile et d'anciennes peintures.

Nettoyage des surfaces non poreuses : nettoyer avec OTTO Cleaner T (temps de séchage d'environ 1 minute) et un chiffon propre non pelucheux.

Nettoyage des surfaces poreuses : nettoyer les surfaces mécaniquement, par exemple avec une brosse en acier ou un disque abrasif, afin d'éliminer les particules libres.

APPLICATION

Appliquer l'apprêt sur les flancs du joint à l'aide d'un pinceau adapté.

Appliquer uniformément et en couche mince ; l'excédent de produit forme un film susceptible de compromettre l'adhérence.

Appliquer l'apprêt avec une extrême précision et éviter d'humidifier les surfaces en pierre naturelle adjacentes aux côtés des joints afin d'empêcher la formation de taches.

Temps de séchage minimum requis : 60 minutes.

Compte tenu du grand nombre de facteurs influençant la mise en œuvre et l'application du produit, l'utilisateur doit toujours effectuer un essai préalable de mise en œuvre et d'application.

MISES EN GARDE

- Appliquer le produit à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C
 - Dans les climats chauds, conserver les sacs de produit dans un lieu frais et à l'abri du soleil avant l'utilisation
 - L'apprêt a été conçu pour les colles et les mastics afin de garantir une adhérence optimale en combinaison avec ces derniers
 - Ne pas appliquer de primer ni de cleanprimer au-delà des bords du joint et au-delà des surfaces d'adhérence afin d'éviter de salir ou de provoquer des altérations esthétiques
 - Pour les autres groupes de produits, supports ou revêtements qui n'ont pas été mentionnés jusqu'à présent, nous recommandons d'effectuer des essais préliminaires
 - L'interaction et la compatibilité avec les colles et les mastics ont été testées et approuvées par notre service d'assistance technique
 - L'apprêt contient du toluène et est donc soumis à l'obligation d'information et d'étiquetage conformément à l'ordonnance allemande sur l'interdiction des produits chimiques (ainsi qu'à l'interdiction de la vente en libre-service)
 - Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique
 - En cas de doute, contacter le Bureau d'assistance technique Litokol S.p.A.
-

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DONNÉES

Aspect
Poids spécifique

Liquide transparent
0,9 kg/dm³

D'IDENTIFICATION

Temps de séchage	60 minutes
Code douanier	32089019
Durée de conservation	12 mois dans l'emballage d'origine, dans un endroit sec. Craint le gel.

DONNÉES D'APPLICATION

Rapport de mélange	Le produit est prêt à l'emploi et ne demande aucune préparation.
Application	Rouleau ou pinceau
Températures d'application autorisées	De +5 °C à +35 °C
Temps d'attente avant l'application des produits d'étanchéité	> 15 minutes
Température de mise en œuvre	De -5°C à +80°C
Nettoyage du matériel	À l'eau lorsque le produit est frais. Mécaniquement lorsque le produit est durci.
Consommation	80-200 g/m ²

REMARQUES

Données relevées à une température de +23 °C, 50 % d'humidité relative et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier.

Fiche technique **n. 833**
Révision **n° 0**
Date: **Mars 2021**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com